



Nivosol 100

Vloeibare cementdekvloer



Voordelen

- Op cementbasis, dus geen speciale voorbereidingen of tegellijmen nodig zoals dit wel het geval is bij anhydrietvloeren.
- Snelle plaatsing.
- Optimaal rendement van vloerverwarming.
- Laagdiktes mogelijk vanaf 30 mm
- Nivosol 100 kan reeds na ca. 3 dagen verharding (bij +20 °C) betegeld worden*.
- Krimpcompenserende eigenschappen.

Toepassingsdomeinen

- Als hechtende dekvloer op beton en of cementgebonden ondergronden al dan niet in combinatie met een wapeningsnet.
- Als zwevende dekvloer op isolatie al dan niet in combinatie met een wapeningsnet.
- Als niet hechtende dekvloer op folie.
- Als hechtende of zwevende dekvloer in combinatie met vloerverwarming (warm of koud waterleidingen).
- Als druklaag in combinatie met zwaluwstaartplaten (en of systemen in overeenstemming met de toelaatbare belastingen volgens de constructeur).

*De vloer kan pas worden afgewerkt indien de dekvloer voldoende stabiel is en het voor de vloerbekleding (betegelingen, linoleum, laminaat) maximum vochtgehalte niet overschreden wordt (< 2 % volgens meting met een CM-apparaat voor reguliere dekvloeren en < 1,8 % volgens meting met een CM-apparaat voor vloerverwarming).

Voor meer technische informatie m.b.t. DoP's, technische fiches, veiligheidsfiches, e.a. verwijzen wij naar onze website www.cantillana.com, tabblad "Downloads".



van de Pol
BOUWEN & WONEN



**Ook in silo
verkrijgbaar**